

Asphaltfüller 20kg -reaktiv-

- Für fast alle Asphalt-Bodenreparaturen geeignet
- Bis 20 mm mit 0/3 (Dünnschicht)
- Bis 40 mm mit 0/5
- 40 mm bis 60 mm mit 0/8 (Tiefenfüller)

Verarbeitungsanweisung:

Bevor Sie Asphaltfüller -reaktiv- 20kg anwenden können muss der Boden / die Reparaturstelle vorbereitet werden.

Mindesttiefe: 10 mm bis max. 40 mm in einer Schicht 0/5

10 mm bis 20 mm in einer Schicht 0/3

40 mm bis 60 mm in einer Schicht 0/8

Verbrauch: ca. 1 m²/25kg bei ca. 10 mm (Abhängig von der Verdichtung)

Mindestumgebungstemperatur: ab -10°C Celsius

Aushärungszeit: Nach der Einbringung und guten Verdichtung sowie Benetzung mit Wasser kann unverzüglich eine Verkehrsfreigabe erfolgen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit verlängerten Aushärtezeiten zu rechnen.

Volle mechanische Belastbarkeit: Abhängig von der Verdichtung unverzügliche Verkehrsfreigabe möglich

Benötigtes Werkzeug: Handschuhe, Drahtbürste, Schaufel, Verdichter, Gießkanne Wasser

Bodenvorbereitung:

Reinigen Sie die zu reparierende Stelle. Loses Material und Dreck sowie Staub müssen entfernt werden (z.B. Drahtbürste). Die zu reparierende Stelle muss großflächig mindestens 10 mm tief und kein stehendes Wasser sein. Darüber hinaus darf sich kein Öl oder Fett auf der Oberfläche befinden.

- Kurze Aushärungszeiten
- Innen wie Außen



Reparatur der beschädigten Stelle:

Öffnen Sie den Eimer. Das Material ist ein Kaltasphalt und muss nicht gemischt werden.

Entnehmen Sie mit einer Schaufel die benötigte Menge oder kippen den Inhalt in das Loch überhöht ein. Sie sollten je nach Schlaglochtiefe ggf. mehrschichtig arbeiten. Dies bedeutet, dass Sie eine erste Lage auf die tiefste Stelle bringen und diese sehr gut verdichten. Darauf bringen Sie nächste Schicht auf und verdichten diese wiederum. Zum Abschluß sollte die letzte Lage vor dem Verdichten etwas über dem umgebenden Bodenniveau stehen. Verdichten Sie nun den Überstand auf das umgebende Bodenniveau. Gießen Sie mit der Gießkanne etwas Wasser auf die reparierte Stelle (ca. 0,3l/Eimer. Es setzt sofort eine chemische Reaktion ein und das Material härtet schnell aus. Ein leichtes Abstreuen mit Brechsand kann erfolgen.

Bei Frost brauchen Sie kein Wasser darüber zu gießen.

Lagerfähigkeit: 6 Monate im verschlossenen Zustand.
Bitte trocken und geschützt lagern.

Vermeiden Sie in der Anfangsphase nach der Aushärtung eine Dauerbelastung durch eine punktuelle nichtrollende Lenkbewegung durch schwere Lasten (z.B. LKW) auf der reparierten Stelle.

Asphaltfüller -reaktiv- 20 kg enthält kein Steinkohlenteerpech und keine Chlorkohlenwasserstoffe.

WICHTIG: Verdichten, Verdichten, Verdichten!