

Dünnschicht-Asphalt für jeden Verkehr, 16kg, für den Außenbereich, Verkehrsfreigabe nach 1 Std.



Produktbeschreibung

- Menge: 16 kg
- Material: Bitumen und Kunststoff
- Körnungsgröße: 3 mm
- Auftragungsstärke je Schicht: bis 25 mm
- Auftragungstemperatur: > 8 °C
- Aushärtung: 24 Std. (60%)
- Verkehrsfreigabe nach 30-60 min (temperaturabhängig)
- Ergiebigkeit: 0,8 m² bei 10 mm Stärke / 20 kg
- Dichte: 2 g/cm³
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: schwarz
- **staplergeeignet**
- Lieferumfang: Korn, Emulsion (flüssig in Flasche), Additiv (Pulver)
- den Asphalt erst unmittelbar vor der Anwendung aus den Einzelbestandteilen anrühren
- Konsistenz ist über Wasserzugabe einstellbar

- **zur Asphaltreparatur von Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich**
- nicht bei Regen oder Frost anwendbar
- härtet nur oberhalb von 8°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- für Gabelstapler und LKWs geeignet
- Lagerfähigkeit: 2 Jahre (ungeöffnet)

Hinweis: Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Achtung: Schadstellen müssen leicht überhöht aufgefüllt werden, da sich das Material um ca. 5% selbst verdichtet.

Eine Asphalt-Reparatur setzt voraus, dass der Untergrund möglichst staub- und schmutzfrei ist.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Dichte	2 g/cm ³
Geruch	mild
Auftragungsstärke je Schicht	bis 25 mm
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Eigenschaft	schnelle Härtung
Ergiebigkeit	0,8 m ² bei 10 mm Stärke / 20 kg
Aushärtung	24 Std. (60%)
Lieferumfang	Korn, Emulsion (flüssig in Flasche), Additiv (Pulver)
Topfzeit	20 min
Menge	16 kg
Material	Bitumen und Kunststoff
Farbe	schwarz
Auftragungstemperatur	> 8 °C
Flammpunkt	nicht entzündlich
Körnungsgröße	3 mm
Anwendung	Dünnschicht